

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ФИНСКОГО КАЧЕСТВА

KIITOS

ЗАТИРКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
ВЛАГОСТОЙКАЯ. С ПРОТИВОГРИБКОВЫМИ СВОЙСТВАМИ



Устойчивость к перепадам температур



Стойкость цвета



Стойкость к механическому воздействию



Устойчивость к образованию плесени и грибка



Ширина шва 1-6 мм



Подходит для систем теплого пола

Назначение

Заполнение межплиточных швов шириной 1-6 мм.

Область применения

Затирка швов при облицовке стен и полов. Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещениях всех типов:

- жилые помещения (гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы и т.п.);
- общественные помещения (входные группы, МОП, медицинские, образовательные учреждения, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры, склады).

Подходит для следующих видов облицовок:

- керамическая плитка;
- стеклянная мозаика;
- керамогранит;
- натуральный камень.

Ключевые свойства

- устойчива к деформационным и истирающим нагрузкам;
- низкое водопоглощение шва;
- минимизированная усадка;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- устойчива к образованию плесени и грибка.

Рекомендации к применению

Приготовление раствора:

Залить в чистую ёмкость необходимое количество чистой холодной воды (от +10 °С до +20 °С) в соотношении: на ведро 1 кг затирки 0,25-0,3 литра воды. При непрерывном перемешивании раствора электродрелью с миксерной насадкой, на низких оборотах, высыпать порошок в воду, до получения однородной массы без комков. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и снова перемешать. Раствор готов к применению. Время использования раствора 2 часа после приготовления.

Нанесение:

Готовый раствор наносится на облицованную поверхность специальным резиновым шпателем или тёркой по диагонали относительно направления швов, для того чтобы меж плиточные швы были полностью заполнены без пустот. Излишки раствора с поверхности керамических плиток удалить тем же резиновым шпателем, пока раствор ещё свежий. Очистка облицованной поверхности осуществляется примерно через 10–20 минут после нанесения, в зависимости от степени водо-поглощения плиток и основания, температуры и влажности помещения. Очистку производить влажной целлюлозной или поролоновой губкой. Рекомендуется чаще промывать губку в чистой воде.

Классификация CG2 WA. Расшифровка стандарта

Цементная (С) затирочная смесь для межплиточных швов (G) с улучшенными техническими характеристиками (2) с пониженным водопоглощением (W) и с повышенной стойкостью к истиранию (А), относится к классу CG2 WA согласно классификации ГОСТ Р 58271.

Срок и условия хранения

24 месяца со дня изготовления в сухом помещении в оригинальной упаковке.

Техническая информация

| | |
|--|---------------------|
| Время использования | около 2 часов |
| Температура применения | от +5 °С до +35 °С |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90 °С |
| Время ожидания между укладкой плитки на клей и затиркой швов | 24 часа |
| При укладке на раствор | 3-5 дней |
| Время ожидания перед началом очистки | 40-45 минут |
| Возможность хождения | через 5-30 минут |
| Рабочая нагрузка (окончательное затверждение) | через 24 часа |
| Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания | 7 дней |
| Рекомендуемая температура применения не менее | 16 Мпа |
| Морозостойкость | F100 |
| Группа горючести | НГ |

Цветовая гамма

| | |
|--|----------------------|
|  | №10 Белый |
|  | №11 Жасмин |
|  | №21 Карамель |
|  | №25 Багамы |
|  | №29 Светло-бежевый |
|  | №30 Бежевая |
|  | №31 Коричневая |
|  | №32 Темно-коричневый |
|  | №40 Стальной серый |
|  | №41 Жемчужно-серый |
|  | №43 Светло-серый |
|  | №44 Серый |
|  | №45 Антрацит |
|  | №48 Мокрый асфальт |
|  | №50 Черный |

196006, Россия, г.Санкт-Петербург, проспект Люботинский,
д. 2-4, с. литера Б, помещ. 30-Н2, офис 102А

info@kiitos-pro.ru

+7 800 770 71 98

KIITOS