



СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДСП, ДВП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.

- Образует ровное белое матовое покрытие;
- Не мелит;
- Легко наносится, хорошо укрывает;
- Экономичная;
- Тиксотропная, обладает удобной для нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с инструмента;
- Не содержит растворителя;
- Без неприятного запаха.

Подготовка поверхности перед окраской:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать подходящим грунтом ТМ KIITOS. При окраске обоев и прочих впитывающих рулонных материалов предварительное грунтование обязательно.

Нанесение:

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,019-0,021", давление 180-210 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой до 10%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.

Рабочие инструменты:

Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.

Очистка инструментов:

Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.

Утилизация:

Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.

Техническая информация:

Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет	Белый
Колеровка	Универсальными колер пастами. Рекомендуем тонировать сразу весь объем используемой краски в одной емкости.
Расход	6-8 м ² /кг на один слой (9-12 м ² /л). Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при влажности 65±5% и температуре +20±2°C, при уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Объем/масса	3кг (1,9л) - 7кг (4,4л) - 14кг (8,8л)
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Морозостойкость	Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Плотность	1,6 кг/л
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности:

Краска нетоксична, пожаро-взрыво-безопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.