



KIITOS STEP

Дисперсионный акриловый клей на водной основе для приклеивания полукоммерческого, бытового ПВХ-линолеума в рулонах и ковровых покрытий с различными подложками к различным впитывающим влагу строительным основаниям, таким как, бетон, выравнивающие растворы, дерево, фанера, ДСП, ЦСП, ОСП, ГВЛ-плита и т.д.

Применим **для впитывающих и не впитывающих влагу оснований** (в т.ч. стен) внутри помещений. Легкое нанесение, термо-активируемый с помощью фена, высокая начальная схватываемость, обладает мощными клеящими нитями. Применяется для теплых полов. Очень прочный, подходит к использованию под мебель на роликах в офисных помещениях. Длительное время открытой выдержки для набора липкости клеевого шва.

Инструкция по применению и условия выполнения работ.

Все работы с клеем следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности не ниже +15°C и относительной влажности воздуха ниже 75%.

Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений.

Перед применением тщательно перемешать. Убедиться, что поверхность обладает впитывающими свойствами. Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем А2 (для покрытий с гладкой подложкой) или В1 (для покрытий на рельефной подложке). Уложить покрытие можно методом мокрого склеивания или в слегка подсушенный клеевой шов.

Время открытой выдержки может составлять 5-10 мин. На слабо впитывающие основания (фанеру, ДСП и т.п.) могут укладываться только паропроницаемые покрытия, оптимальное время открытой выдержки увеличивается до 15– 20 мин.

При укладке покрытия основание должно полностью соприкоснуться с нанесённым клеем. Уложенное покрытие необходимо сразу прижать и притереть специальным шпателем, особенно в области швов, от центра к краям с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Загрязнения клеем следует очистить водой до его высыхания.

Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

Хранение и утилизация

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -40°C (не более 5 циклов), которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Окружающая среда и безопасность

Клей не имеет неприятного запаха. Не содержит растворителей. Неогнеопасный. Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты рук. Избегать контакта свежего клея с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно промыть их водой.

Стандарты качества

Соответствует требованиям ТУ 20.52.10-00371017286-2022 «Клеи для напольных и стеновых покрытий».

Качество продукции гарантируется системой управления качеством производства, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера
Цвет клеевого шва	Белый
Время открытой выдержки	10-20 минут
Время высыхания	Не менее 24 часов (сухое основание)
Готовность к эксплуатации	Через 72 часа
Способ нанесения	Зубчатый шпатель А2/В1
Расход	300-500 г/м2 (в зависимости от основы)
Условия применения	Температура воздуха, клея и основания от +15°C, влажность воздуха ниже 75%
Морозостойкость	До -40°C (не более 5 циклов)
Условия хранения	При температуре от +5 до +30°C
Срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке