



ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ KIITOS

Для заполнения межплиточных швов шириной 1-6 мм с противогрибковыми свойствами.

Предназначена для затирки швов при облицовке стен и полов керамической плиткой, стеклянной мозаикой, керамогранитом, натуральным камнем, при облицовке стен и полов, гостиных, кухни, санузлы, жилые и общественные помещения без ограничений.

- Устойчива к деформационным и истирающим нагрузкам;
- Низкое водопоглощение шва;
- Устойчивость к перепадам температур;
- Минимизированная усадка;

- Стойкость цвета;
- Стойкость к механическому воздействию;
- Устойчивость к образованию плесени и грибка;
- Подходит для внутренних и наружных работ;
- Подходит для систем теплого пола.

Приготовление раствора:

Залить в чистую ёмкость необходимое количество чистой холодной воды (от +10 °С до +20 °С) в соотношении: на ведро 1 кг KIITOS 0,25-0,3 литра воды. При непрерывном перемешивании раствора электродрелью с миксерной насадкой, на низких оборотах, высыпать порошок в воду, до получения однородной массы без комков. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и снова перемешать. Раствор готов к применению. Время использования раствора 2 часа после приготовления.

Нанесение:

Готовый раствор наносится на облицованную поверхность специальным резиновым шпателем или тёркой по диагонали относительно направления швов, для того чтобы меж плиточные швы были полностью заполнены без пустот. Излишки раствора с поверхности керамических плиток удалить тем же резиновым шпателем, пока раствор ещё свежий. Очистка облицованной поверхности осуществляется примерно через 10–20 минут после нанесения, в зависимости от степени водо-поглощения плиток и основания, температуры и влажности помещения. Очистку производить влажной целлюлозной или поролоновой губкой. Рекомендуется чаще промывать губку в чистой воде.

Классификация CG2 WA расшифровка стандарта:

Цементная (С) затирочная смесь для меж плиточных швов (G) с улучшенными техническими характеристиками (2) с пониженным водо поглощением (W) и с повышенной стойкостью к истиранию (A), относится к классу CG2 WA согласно классификации ГОСТ Р 58271.

Срок и условия хранения:

24 месяца со дня изготовления в сухом помещении в оригинальной упаковке.

Техническая информация:

Классификация по ГОСТ Р 58271	Класс CG2WA
Консистенция	Порошок
Время использования раствора	около 2 часов
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +90 °С
Время ожидания между укладкой плитки на клей и затиркой швов	24 часа
При укладке на раствор	3-5 дней
Время ожидания перед началом очистки	40-45 минут
Возможность хождения через	5-30 минут
Рабочая нагрузка (окончательное затверждение)	через 24 часа
Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания	7 дней
Рекомендуемая температура применения не менее	16 Мпа
Морозостойкость	F100
Группа горючести	НГ