

KIITOS 2K ELASTIC

Двухкомпонентный полиуретановый клей применяется для качественного приклеивания резиновых покрытий в рулонах и плитках с отшлифованной подложкой или подложкой из гранулированной резины; различных ПВХ покрытий (в рулонах, плитках, листах), а также для склеивания широкого спектра различных материалов: стеклопластика, ламината HPL, керамической плитки, дерева, фанеры, ДСП, ОСП, анодированного алюминия, стали, бетона и т.д.

- Устойчив к высоким динамическим нагрузкам (погрузчики, ролики, каталки и т.д.)
- Высокая прочность клеевого шва.
- Не имеет запаха, без воды и растворителей;
- Применяется внутри и снаружи помещений;
- Водостойкий, химически стойкий к растворам кислот, щелочей и масел;
- Пригоден для полов с подогревом;
- Абсолютная экологичность после отверждения

Способ нанесения:

Зубчатый шпатель А1/А2 (ТКВ) для эластичных покрытий, зубчатый шпатель В3/В11 (ТКВ) для жестких поверхностей.

Подготовка основания:

Очистить основание от пыли, масляных и жировых загрязнений. Основание должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин.

Бетонные основания и цементно-песчаные стяжки с высоким содержанием остаточной или капиллярной влаги, а также в случае риска подъема капиллярной влаги из нижних слоев пола необходимо грунтовать Kiitos PU Primer.

Подготовка клея к работе:

ВНИМАНИЕ! При приготовлении смеси компонентов клея необходимо учитывать его жизнеспособность в массе не более 40-50 мин при комнатной температуре воздуха. Смешать требуемое количество компонентов А и В для приготовления смеси клея. Перемешать компоненты клея низкооборотной дрелью с насадкой до однородного состояния в течение 3-5 минут.

Нанесение клея:

Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей зубчатым шпателем с расходом 450-650 г/м².

Укладка покрытия производится сразу же после нанесения клея в течение времени для укладки. Важно чтобы подложка покрытия хорошо смачивалась клеем.

При необходимости возьмите зубчатый шпатель с более высокими зубцами.

После укладки прикатайте покрытие прокаточными валиками или притрите его пробковой притирочной доской. Примерно через 2 часа повторите операцию еще раз.

Не рекомендуется ходить по свежеложенному покрытию в течение 2-х часов после укладки. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

Расход	450-650 г/м ² в зависимости от пористости поверхности
Упаковка	Компонент А: ведро 8,4 кг Компонент В: бутылка 1,2 кг
Смесь	Цвет бежевый / белый / серый
Сухой остаток	100%
Соотношение смешивания весовое	6:1
Плотность при +20 0С, г/см ³	1,5
Динамическая вязкость при +20 0С, мпа*сек	6000-8000
Жизнеспособность готового клея, при +20 0С	40-45 минут
Время для укладки, при +20 0С	100 минут
Время отверждения, при +20 0С	8-10 часов
Окончательное отверждение, при +20 0С	24 часа
Рекомендуемая температура применения не менее	+15 0с
Температура эксплуатации клеевого шва	От -45 °С до 90 °С
Срок хранения	12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С
Очиститель	Ацетон, ксилол